TELHADO BRANCO®

O QUE É TELHADO BRANCO?

Telhado branco® é um revestimento refletivo e impermeabilizante para lajes, telhados e coberturas que atende aos principais requisitos de qualidade e desempenho de acordo com normas nacionais (abnt:nbr 13321) e internacionais (astM e1980; california energy commission title 24 page; energy star) de refletância e emissividade. Atende aos padrões sri (≥78%), resina elastomérica, baixo cov, contém algicidas e fungicidas, reduz a temperatura interna, reduz a pega de sujeira.
Possui tecnologia em sua formulação que combate o crescimento de mofo, algas e bactérias em superfícies internas e externas. Desenvolvida pela Hydronorth, protege ambientes contra microrganismos que podem causar alergia, comprometer a qualidade do ar e danificar a aparência da superfície.
O intuito da tinta telhado branco® é a redução das ilhas de calor, que é a diferença de temperatura entre áreas urbanizadas e não urbanizadas.

INDICAÇÃO
É uma tinta indicada para telhados, lajes e coberturas.

EMBALAGENS
Lata com 18 litros
Galão com 3,6 litros.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

SOBRE O AMBIENTE:
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dais chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

DILUIÇÃO
Diluição
Utilize água limpa.
1ª demão diluir até 20% para lajes e telhados em alta camada, e diluir com 10% para baixa camada
Demais demãos não diluir para lajes, diluir até 10% para telhados em alta e baixa camada.

***Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.**

FERRAMENTAS
Altas camada: Rolo de lã, pincel, trincha ou vassoura de poliester em grandes superfícies.
Baixa camada: Pistola, rolo de lã, pincel ou trincha.

Camadas(demãos):
Recomendamos a pintura em lajes de 5 à 6 demãos para alta camada, e 2 à 3 demãos em telhados em camada baixa e alta.

RENDIMENTO (por demão):
Galão 3,6L: Até 27m² Alta camada e 24 m² baixa camada
Lata 18L: até 135 m² em telhados e lajes para alta camada e até 120 m² para telhados em baixa camada.

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e condições da superfície.
Secagem
Ao toque: 1 hora para alta e baixa camada.
Entre camadas: 4 horas para alta camada e 3 horas para baixa camada
Final: 72 horas para alta camada e 8 horas para baixa camada.

SECAGEM
1 Hora ao toque
4 Horas entre demãos
72 Horas final

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
A Superficie deve estar limpa, isenta de pó, brilho, graxa, óleo e/ou umidade. Se identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água corrente limpa em partes iguais. Se a superfície estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique a Base Protetora e Paredes Hydronorth:

ARMAZENAMENTO:
Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.

VALIDADE: 36 meses

COMPOSIÇÃO: Emulsão elastomérica, emulsão acrilica modificada, cargas minerais atóxicas, espessantes, dispersantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos refletivos isentos de metais pesados, microesferas térmicas aditivos de origem renovável e preservantes isentos de formol.
O revestimento Impermeabilizante Alta Camada segue a classificação conforme normal ABNT: NBR 11702 tipo 4.8.7, e o Revestimento Impermeabilizante Baixa Camada segue a classificação conforme ABNT: NBR 11702 tipo 4.8.5 .

TERMO DE GARANTIA: Este produto passou por um rigoroso teste de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.
O desempenho do produto depende das condições externos alheios ao controle do fabricante, tais como: Condições climáticas locais e conhecimentos técnicos do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas na superfície, tais como: manchas, descascamento, perda das caracteristicas de aderência e resistência ao atrito.

Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações.

DIVISÃO DE TINTAS
Fabricado e distribuído por: **HYDRONORTH S/A** - CNPJ: 01.618.551/0002-67
Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil
Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.
Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – CRQ: 09101506
INDUSTRIA BRASILEIRA