BOLETIM TÉCNICO

VERSÃO: 04.0319

BASE PROTETORA RESINAS: HYSOTERM

O QUE É?
Trata-se de um produto base água, desenvolvido para preparação de superfícies para posterior aplicação de resina acrílica impermeabilizante. Sela a superfície, diminui a porosidade e com isso proporciona a superfície melhor acabamento, maior resistência, mais durabilidade e economia no custo final da impermeabilização.

INDICAÇÃO:
É indicado para selar e preparar superfícies internas e externas de telha cerâmica, telha cimento, telha fibrocimento, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente e pisos cimentados, para posterior aplicação de resina.
ATENÇÃO: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES ESMALTADAS, ENCERADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS.

EMBALAGENS
Lata: 18 Litros
Galão metálico: 3,6 Litros

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
Assim que abrir a embalagem, agite bem o produto para que se torne homogêneo.

SOBRE O AMBIENTE
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

DILUIÇÃO
Pronto para uso.

FERRAMENTAS
Pistola, rolo de lã, pincel ou trincha.

CAMADAS (DEMÃOS)
Recomendamos a aplicação de 1 camada.

RENDIMENTO:
Lata (18 L): Telhas Cerâmicas: até 165m² ou 2.700 telhas montadas
Telhas de Amianto / Fibrocimento / Cimento: até 145m²
Tijolos à vista: até 215m²
Pedras naturais / Concreto aparente / Pisos cimentados: até 235m²
Galão (3,6 L): Telhas Cerâmicas: até 33m² ou 540 telhas montadas
Telhas de Amianto / Fibrocimento / Cimento: até 29m²
Tijolos à vista: até 43m²
Pedras naturais / Concreto aparente / Pisos cimentados: até 47m²

Rod. Mello Peixoto, 656 – CEP 86185-700
Pq. Industrial – Cambe – PR
Tel. 43 2101 – 2000 / 0800704 3303
www.hydronorth.com.br

SECAGEM:
Ao toque: 30 minutos
Final: 4 horas

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, brilho, pó, graxa, óleo e/ou gordura antes da aplicação.Caso seja identificado mofo, resíduos de poluição ou algas na superfície deve ser efetuado uma limpeza com lixa ou escova de aço e lavado com o Limpador Ultra Hydronorth ou uma solução de água sanitária e água em partes iguais com auxilio de hidrojateamento mecânico até a remoção total da sujidade. Após limpeza aguardar secagem de no mínimo 48 horas para iniciar a aplicação. Não utilize ácido muriático para limpeza. Caso a superfície seja nova, aguarde a cura total por 30 dias antes de impermeabilizá-la, com exceção a telhado.

COMPOSIÇÃO
Copolímero Acrílico Solubilizado, aditivos e conservantes. Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702, tipo 4.1.6.

Armazenamento
Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente. Para maiores informações consulte a FISPQ.

Validade
36 meses

Limpeza e Conservação
Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogenia se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxague com água limpa.
Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

Precauções
O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.
Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110.**
Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Termo de garantia
Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para 01 camadas/demãos, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da

superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou duvidas, *consulte o nosso site:* ***www.hydronorth.com.br*** *ou a nossa Central de Atendimento* ***(0800 704 33 03)*** *para maiores informações.* ***A FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site****.*

DIVISÃO DE TINTAS
Fabricado e distribuído por: ***HYDRONORTH S/A*** *- CNPJ: 01.618.551/0002-67*
Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil
Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.
Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – CRQ: 09101506
INDUSTRIA BRASILEIRA